試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　タフネスフィルター

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	目視による
単位面積当たりの質量	g／m²	82	JIS L 1096 による
厚　　さ	mm	0.74	
引張強さ　　N／5 cm	長手方向	279	
	幅方向	132	
伸び率　　%	長手方向	28	
	幅方向	46	
引裂強さ　　N	長手方向	20	
	幅方向	30	

備　　考

＊1：破れ，穴，しわ，層はく離等の異常を認めないこと。

SK608TBS